



Descrição Description

Papel reprográfico alcalino.
High quality alkaline woodfree paper.

Principais Usos Main Uses

Pra ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.
For copiers, laser and jet printers.

Gramatura / Grammage	Norma Referência/ Standard	Unidade / Unit	75		80	
			N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	75	± 4%	80	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	95	± 5%	103	± 5%
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	90	≥ 88,0	92	≥ 90
Branco CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	nº	145	≥ 140 ≤ 150	145	≥ 140 ≤ 150
Alvura ISO / ISO Brightness	ISO 2470	%	94	≥ 92	94	≥ 92
Aspereza Bendtsen / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	145	≥ 60 ≤ 230	145	≥ 60 ≤ 230

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da resma. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente na resma. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 das 20 resmas analisadas. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to ream average. In order to verify, ream average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the ream. These averages will be for at least 19 of 20 reams within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right of changing.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano



The mark of
responsible forestry

REFERÊNCIA: EPP.04.00579

EMIÇÃO: Vitalina – 05/05/2021

VALIDADE: 02/05/2022