

**ESPECIFICACIONES  
PAPEL NATURAL 75 #**



CARACTERISTICA	UNIDAD	METODO	VALOR DE REFERENCIA	TOLERANCIA
GRAMAJE	gr/m <sup>2</sup>	ISO 536	75	+/- 2%
ESPEJOR	micrones	ISO 534	104	+/- 3
RUGOSIDAD BENDTSEN	ml/min	ISO 8791-2	400	max
POROSIDAD GURLEY	seg./100 cm <sup>3</sup>	ISO 5636/5	50	máximo
LONGITUD ROTURA TRANSV.	km	ISO 1924	2,5	mínimo
LONGITUD ROTURA LONG.	km	ISO 1924	4,5	mínimo
BLANCO ISO BRIGHTNESS	%	ISO 2470	48	mínimo
OPACIDAD (C/2°)	%	ISO 2471	95	min
COMPOSICION FIBROSA	-	-	-	-
FIBRA DE CAÑA DE AZÚCAR	%		100	100 % PASTA QUIMICA
OBSERVACIONES				

\* El papel se fabrica bajo un proceso certificado ISO 9001:2015

POR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL POR FAVOR CONTACTAR AL DEPARTAMENTO CALIDAD PAPEL

tel : + 54 011 43781792 / 1665 // email: mdoniguian@ledesma.com.ar // ebuccoliero@ledesma.com.ar // jvangelderren@ledesma.com.ar